

TERMÉK KÓD: AXTCSZEA002

LEÍRÁS:

Polikloroprén oldószer alapú, egykomponensű, gyorsan száradó ragasztó.
Jellemzője a nagyon jó kezdeti szilárdság. Különösen alkalmas PIR és fenolos merev hab ragasztására.

FELHSZNÁLÁS:

PIR (PUR) merev hab alapú előszigetelt légcsatorna elemek ragasztott kötéseikhez.

JELLEMZŐK:

Összetétele: Polikloroprén gumi, műgyanta keveréke szerves oldószerekben.

Kötési mód: Oldószer elpárolgással.

Szín: Világos sárga.

Oldószerek: Alifás szénhidrogének, észterek.

Nedvességállóság: Jó

MŰSZAKI ADATOK:

Szárazanyag tartalom: 24,5 - 26,5%

Viszkozitás: 1900 - 2200 mPa.s. / 25 ° C

(Az adatok a gyári csomagolású anyagra érvényesek)

FELHASZNÁLÁS:

Felület előkészítés: A felületek legyenek tiszták és szárazak.

Alkalmazás: A terméket használat előtt alaposan össze kell keverni. A felhordás mindkét ragasztandó felületre ecsettel vagy hengerrel történjen. A ragasztót tartalmazó dobozt használat után jól be kell zárni.

Kerüljük az alacsony hőmérsékleten történő tárolást.

Száradási idő: 50-10 percig, hogy az oldószerek elpárologjanak.

Ragasztás: a száradási idő után a két bevont felületet össze kell nyomni. A ragasztó azonnal megköt.

Maximális kötési szilárdság elérése 48 óra elteltével a ragasztást követően.

CSOMAGOLÁS:

Egyedi: fémdoboz (méretei 150 x 120 x 360 mm.) Bruttó/nettó (töltet) tömeg: 5,5 kg / 5 kg.

Csomag: kartondoboz (méretei 330 x 370 x 380 mm.) 6 db/doboz. Tömeg: 35 kg / 33 kg.

Tárolási stabilitás: minőségét megőrzi 12 hónapig az eredeti lezárt csomagolásban, +5 °C.....+25 °C hőmérsékletű száraz helyen tárolva.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

A terméket kizárólag gyári csomagolásban megfelelően lezárva, száraz szellős helyen kell tárolni, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Környezetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos.

SZÁLLÍTÁS:

Special ragasztót szállítani az eredeti gyári csomagolásban, vagy a mennyiségnek megfelelő és veszélyes reakciót kizáró csomagolásban lehet. A rakodást végző személyeket előzőleg tájékoztatni kell a termék ártalmas hatásairól és a kezeléssel való kockázatokról, valamint az esetleges eljárásokról, amelyek sürgősségi esetben alkalmazandók.

Használat előtt olvassa el termék Biztonsági adatlapját

A termék Biztonsági adatlapját kérésre a Thermotechnika-Crown Cool Kft. rendelkezésére bocsátja.

Készült a gyártó Műszaki adatlapja alapján.

Fenti információk és adatok a gyártó jelenlegi műszaki ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapulnak, nincsenek visszatartott dokumentációk, de az értékek változhatnak. A felhasználó kizárólag felelős a termék nem megfelelő használatából származó következményekért.

Műszaki adatlap 1/1 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA002 SPECIAL PANELRAGASZTÓ		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kóér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		T_AXTCSZEA002	Rev: 01/ 2011. jan. 10.	