

**TERMÉK KÓD: AXTCSZEA003**

**LEÍRÁS:**

Egykomponensű reaktív oldószermentes poliuretán ragasztó.

**FELHASZNÁLÁS:**

Előszigetelt légcsatorna elemek alumínium csatlakozó profiljainak felragasztásához.

**JELLEMZŐK:**

Egykomponensű oldószermentes poliuretán prepolimer.

Szín: Barna.

A nedvességre reagál (a levegő nedvességtartalmával reakcióba lépve keményedik ki).

Megkötés után átlátszó rugalmas fóliát alkot, vízálló (D4 EN 204), és adott határok között hőálló.

**MŰSZAKI ADATOK:**

Szárazanyag tartalom: kb. 94%

Fajsúly: 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

Viszkozitás: 5000 mPa.s. / 23 °C

Kötési idő: 5 – 30 perc

Hőállóság: -30 °C...+100 °C

(Az adatok a gyári csomagolású anyagra érvényesek)

**FELHASZNÁLÁS:**

Felület előkészítés: A felületek legyenek tiszták szárazak.

Alkalmazás: A terméket használat előtt alaposan fel kell rázni. A felhordás a ragasztandó felületekre simítóval, ecsettel vagy hengerrel történjen. A ragasztó felhasználás: 150 – 220 g/m<sup>2</sup>.

Nagy felületű, nem porózus anyagok ragasztásához (mint például fém és polisztirol hab), ajánlatos vizet permetezni a beragasztózott felületekre a csatlakoztatás előtt.

A ragasztó felhordását követően a felületeket össze kell nyomni és a száradás teljes időtartama (5-30 perc) alatt terhelni. A ragasztás teljes kötési ideje 8 óra.

A száradás alatt a ragasztóanyag „dagad”, így a többlet termék kiszivároghat az összenyomott felületek közül.

A ragasztót tartalmazó flakont használat után jól be kell zárni.

**CSOMAGOLÁS:**

Műanyag flakon. Bruttó/nettó (töltet): 500/520 gramm.

Csomag: kartondoboz, 20 db/doboz. Tömeg: 20 kg.

Tárolási stabilitás: minőségét megőrzi 8 hónapig az eredeti lezárt csomagolásban, +5 °C...+25 °C hőmérsékletű száraz helyen tárolva.

**KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:**

A terméket kizárólag gyári csomagolásban megfelelően lezárva, száraz szellős helyen kell tárolni, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Környezetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos.

*Használat előtt olvassa el termék Biztonsági adatlapját*

*A termék Biztonsági adatlapját kérésre a Thermotechnika-Crown Cool Kft. rendelkezésére bocsájta.*

*Készült a gyártó Műszaki adatlapja alapján.*

*Fenti információk és adatok a gyártó jelenlegi műszaki ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapulnak, nincsenek visszatartott dokumentációk, de az értékek változhatnak. A felhasználó kizárólag felelős a termék nem megfelelő használatából származó következményekért.*

Műszaki adatlap 1/1 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	<b>AXTCSZEA003</b> <b>RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ</b>		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		T_AXTCSZEA003	Rev: 01/ 2011. jan. 10.	